

# Технический бюллетень

# UNI-PRIMER

## (ЮНИ-ПРАЙМЕР)



## Водная акриловая грунтовка

### Описание

UNI-PRIMER - полимерная эмульсия, которая стабилизирует пористые основания. Обеспечивает надежное сцепление красок на водной основе, клеев для плитки, гибких растворов, обмазочных эластомерных цементных растворов с основанием. Материал проникает в поры, заполняет их, образуя на поверхностном слое прочный полимерно-минеральный каркас для дальнейшего нанесения красок, клеев, растворов, покрытий и т.д.

### Область применения

UNI-PRIMER - готовый к применению продукт. Обеспечивает отличное сцепление красок на водной основе, клеев для плитки с бетоном, кирпичом, штукатуркой, гипсовыми листами, ДВП и т.д. Укрепляет и стабилизирует слабые и крошащиеся основания.

Предотвращает быстрый отвод воды из свежего слоя AQUAMAT-ELASTIC, клеев для плитки и тонкослойных цементных растворов, нивелирующих масс, когда эти материалы наносятся на хорошо впитывающие основания: пористый бетон, гипсокартонные листы, сухую штукатурку. Помимо этого служит грунтовкой под ISOMAT SL 17 (жидкая бесшовная мембрана - эластомер для гидроизоляции под плитку).

UNI-PRIMER применяется как внутри помещений, так и снаружи.

### Технические характеристики

Вид: эмульсия  
Цвет: белый  
Плотность: 1,00 кг/л

### Инструкции

#### 1. Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим без жирных пятен, пыли и рыхлых мест.

#### 2. Нанесение

UNI-PRIMER тщательно перемешивается и равномерно наносится в один слой на поверхность кистью, валиком или пульверизатором.

### Расход

100-200 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности основания.

### Упаковка

Пластиковые контейнеры по 1 кг, 5 кг и 20 кг.

### Срок годности - Хранение

Срок хранения - 24 месяцев со дня изготовления при хранении в не вскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

### Важные пометки

Температура при нанесении грунтовки должна быть +5°C.

### Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с Директивой 2004/42/CE (Приложение II, таблица A), максимальное допустимое содержание ЛОС в продукте подкатегории h, типа WB составляет 30 г/л (2010) для готового к применению продукта.

Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте UNI-PRIMER < 30 г/л.

#### ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

#### MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

[www.isomat.eu](http://www.isomat.eu) e-mail: [info@isomat.eu](mailto:info@isomat.eu)